

36 Lines. **Wilkhahn**  
59 Cubes.

## 36 Lines

### Beschreibung

35% Elasthan  
43% Polyester  
22% Polyamid  
290 g/m<sup>2</sup>

### Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
6, BS EN ISO 105-B02, Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
BS 5852 Crib 0  
CA TB 117-2013

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen

### Description

35% Spandex fiber  
43% Polyester  
22% Polyamide  
290 g/m<sup>2</sup>

### Test results

Abrasion resistance:  
100.000 rubs, BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Lightfastness:  
6, BS EN ISO 105-B02, method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
BS 5852 Crib 0  
CATB 117-2013

### Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly

### Description

35% Élasthanne  
43% Polyester  
22% Polyamide  
290 g/m<sup>2</sup>

### Résultats des tests

Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
6, BS EN ISO 105-B02, méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
BS 5852 Crib 0  
CA TB 117-2013

### Nettoyage

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement

### Descripción

35% Elastano  
43% Poliéster  
22% Poliamida  
290 g/m<sup>2</sup>

### Pruebas

Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
6, BS EN ISO 105-B02, Método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
BS 5852 Crib 0  
CA TB 117-2013

### Limpieza

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente

## 59 Cubes


### Beschreibung

100% post-consumer  
recyclierter Polyester  
555–655 g/m<sup>2</sup>

### Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit: 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, Methode 2  
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
CA TB 117-2013

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:  



### Description

100% post-consumer,  
recycled polyester  
555–655 g/m<sup>2</sup>

### Test results

Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness: 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, method 2  
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
CATB 117-2013

### Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned  
Replaceable covers:  



### Description

100% Polyester recyclé  
post-consommation  
555–655 g/m<sup>2</sup>

### Résultats des tests

Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière : 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, méthode 2  
Boulochage : 4–5,  
BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
CA TB 117-2013

### Nettoyage

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :  


### Descripción

100% poliéster reciclado  
posconsumo  
555–655 g/m<sup>2</sup>

### Pruebas

Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz: 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, Método 2  
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
CA TB 117-2013

### Limpieza

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:  


50849000 - BH


## Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

## Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America


wilkhahn.com




59/0410



59/0120




59/0444



59/0494


# 36 Lines 59 Cubes




36/01



59/0071




59/0995



59/0022



59/0679



59/0865

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.